

REWASI TOP 150



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato
4. Caratteristiche

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (m)	m ² /cf.	Peso	Pallet
LUC70-9051	Rewasi Top 150	1,50 x 50	75	150 gr/m ²	24 cf.

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) e (PE) polietilene.

CERTIFICAZIONE Marchiata CE.

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	UNITÀ	REWASI TOP 150
SPESORE		mm	0,5
STABILITÀ DIMENSIONALE	EN 1107-2	%	< 1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE/TRASVERSALE	EN 12311-1	[N/5cm MD/CD]	230 / 220
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE/TRASVERSALE	EN 12311-1	%	60 / 40
DOPO INVECCHIAMENTO	EN 1297/1296	%	75 prec.
RESISTENZA STRAPPO DA CHIODO	EN 12311-1	N/20cm MD/CD]	90 / 100
FLESSIBILITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE	EN 1109	°C	-20
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE		°C (min. / max.)	-30 / +100
VALORE S _p	EN ISO 12572	m	0,02
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA	EN 1928		W1
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA DOPO INVECCHIAMENTO	EN 1297/1296		W1
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ARIA	EN 13859-1	m ³ /(m ² ·h·100Pa)	< 0,1
RESISTENZA AL FUOCO	EN 13501-1	Classe	E
RESISTENZA AI RAGGI U.V. (NON COPERTO)		mesi	> 3
RESISTENZA ALLA PIOGGIA BATTENTE	TU - Berlino	-	passato
IDONEITÀ COME MATERIALE DI COPERTURA TEMPORANEA			2 settimane con cucitura e la garanzia della preforazione
PRODOTTO ZVDH - CLASSE			UDB - A / USB - A
TRASPIRABILITÀ		μ	40

2. UTILIZZO

Utilizzato a protezione da eventuali infiltrazioni di acqua, aria e vento. Garantisce la corretta traspirabilità, ottimizzando l'efficacia dell'isolante.

REWASI TOP 150

2. UTILIZZO

Posa: posa orizzontale, parallela alla gronda, dal basso verso l'alto.

Sovrapposizioni: 15 cm per una pendenza > a 30%, 20 cm per una pendenza inferiore. Considerare 10 cm per i raccordi.

Fissaggio: ssare con una gra atrice e listelli. Nelle zone di sovrapposizione i due spessori devono essere ssati.

Incollaggio dei teli: consigliato in casi di debole pendenza, forte esposizione ai venti. Effettuare il fissaggio con bande adesive per schermi da sottocopertura BWK, che permettono anche interventi di riparazione.

Tenuta alla chiodatura: al fine di assicurare una perfetta tenuta al momento del fissaggio di un altro elemento.

Trattamento del colmo: in caso di coibente posato sino al colmo, lo schermo si fissa al colmo con una sovrapposizione di 20 cm. Per coibente non posato sino al colmo lo schermo deve essere tassativamente tagliato a 10/15 cm dallo stesso.

Trattamento dei particolari.

Muri: in presenza di muri verticali tagliare il telo maggiorato di cm 10 e risvoltarlo sul muro stesso fissando con bande adesive butiliche che assicurano anche l'impermeabilizzazione.

Camini: stesso procedimento sui quattro lati. Creare un rilevato intorno al camino con l'esecuzione di un canale di scolo sulla parte superiore che permetta l'evacuazione delle acque piovane, neve etc...

Gronda:

- Portare lo schermo sino alla gronda: il raccordo deve essere eseguito con l'aiuto di una scossalina per convogliare l'acqua direttamente dalla sottocopertura fino alla gronda. Lo schermo dovrà sormontare tale scossalina di almeno 10 cm senza debordare nella gronda.
- Portare lo schermo sotto la gronda: si lascia lo schermo semplicemente a contatto con i listelli sino alle loro estremità. In caso si consiglia di proteggere la testa dei listelli con un profilo che fungerà da sgocciolatoio.

3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.R.LUC70.9051	Fornitura e posa in opera di schermo traspirante 3 strati. Composto da 2 strati di tessuto in polipropilene e da 1 membrana "funzionale" interna in polietilene. Rotolo da 1,50 x 50 m. Confezionato singolarmente in cellophane. Realizzato in PP (polipropilene) e (PE) polietilene. Grammatura 150 gr/m ² . Garantisce un valore S _d pari a 0,02 m. Utilizzato a protezione da eventuali infiltrazioni di acqua, aria e vento. Garantisce la corretta traspirabilità, ottimizzando l'efficacia dell'isolante.	rot.	-

4. CARATTERISTICHE

Funzione classica di uno schermo da sottocopertura:

- Protezione complementare dalla polvere, fuliggine, neve farinosa, pollini, etc... e protezione da eventuali infiltrazioni che possono prodursi su un tetto costituito da piccoli elementi di copertura (tegole, ardesia etc...).
- In caso di forti venti, grazie alla sua funzione di riequilibrio di pressione in sottofaccia, contribuisce a limitare il rischio di sollevamento degli elementi di copertura.

Per queste ragioni lo schermo da sottocopertura è un elemento importante per tutte le coperture a piccoli elementi.

Funzioni complementari di Rewasi Top 150 gr.:

- Impedisce la penetrazione di vento, aria e umidità all'interno dell'isolante e della carpenteria in legno.
- La sua alta permeabilità al vapore permette una posa a diretto contatto sull'isolante.
- Ottima stabilità ai raggi U.V.