

# REBOUCHER PRO - STUCCO IN POLVERE PER PARETI



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
TER15-1883	Reboucher Pro - Stucco in polvere per pareti interne - 5 kg	5 kg	Bianco	1 pz.	160 pz.

### MATERIALE

Realizzato con polvere a base gesso, carbonato di calcio, cariche minerali e additivi vari.

### UTILIZZO

Stucco per uso INTERNO, in polvere per riempimento di crepe, buchi e tagli di tutte le dimensioni. Permette anche di sigillare e riparare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

pH: neutro.  
Tempo di presa: 30 minuti a seconda delle condizioni ambientali e spessore applicato.  
Adesione: conforme a NF T 30 608

### SUPPORTI AMMESSI

Tutti i tipi di supporti interni grezzi o tinteggiati: intonaco, cartongesso, piastrelle in gesso, calcestruzzo, intonaco cementizio, agglomerati, calcestruzzo cellulare, mattoni, cotto, ecc.  
La finitura, dopo completa asciugatura dello stucco, può essere eseguita con tutti i tipi di pitture, rivestimenti a base di gesso, rivestimenti pastosi, colla di carta verniciata.

# REBOUCHER PRO - STUCCO IN POLVERE PER PARETI

## 2. POSA IN OPERA

### PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

La superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, sane, dure, prive di polvere e di qualsiasi traccia di olio.

Apri le fessure correttamente.

### PROPORZIONI DI MIX

Di norma circa 2 parti di stucco Reboucher Pro per 1 parte di acqua.

Mix ideale:

- 2,75 litri di acqua per sacco da 5 kg.

### APPLICAZIONE.

L'applicazione viene eseguita con una spatola.

## 3. PRECAUZIONI D'USO

La temperatura durante l'applicazione e durante l'asciugatura deve essere compresa tra 8 e 35 ° C.

Non applicare su una superficie umida. Non utilizzare stucco che ha già iniziato a indurirsi.

## 4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

CONSUMO: 1 kg / m<sup>2</sup> / mm di spessore.

TEMPO DI ASCIUGATURA. Dipende dalle condizioni ambientali, dal tipo di supporto e dallo spessore di applicazione. Come regola generale, per 1 cm di spessore,

lo stucco asciugherà in 6 ore.

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1887	Fornitura e posa in opera di stucco in polvere per pareti. SEMIN REBOUCHER PRO. Disponibile nel colore bianco. Realizzato con polvere a base gesso, carbonato di calcio, cariche minerali e additivi vari. Reboucher Pro è studiato per uso interno, per riempire rapidamente crepe, buchi e tagli di tutte le dimensioni senza ritiri o fessurazioni. Utilizzato su su gesso, cartongesso, piastrelle in gesso, calcestruzzo, intonaco cementizio, mattoni e terracotta Fornito in sacco da 5 kg.....	pz.	-