

ANCIENS FONDS - MASTIC PRÊT À L'EMPLOI



INDEX

1. Données et documentation
2. Pose du site
3. Précautions d'emploi
4. Consommation et séchage
5. Spécifications

1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Emballage	Paquet / Palette
TER15-1872	Anciens Fonds - Mastic prêt à l'emploi - 1,5 kg	1,5 kg	Blanc	16 pièces.	256 pièces.
TER15-1873	Anciens Fonds - Mastic prêt à l'emploi - 5 kg	5 kg	Blanc	1 pièce.	54 pièces.

MATÉRIEL

Fabriqué à partir de résine d'émulsion, de carbonate de calcium, d'eau et de divers additifs. Couleur blanc cassé.

UTILISER

SEMIN ANCIENS FONDS est un mastic prêt à l'emploi pour le nivellement irrégulier des murs intérieurs et extérieurs, adapté à la rénovation et à la restauration de tout support irrégulier ou endommagé. Grâce à sa formulation à base de résines parfaitement résistantes à l'eau, il est particulièrement adapté aux pièces humides (cuisines, salles de bains, locaux techniques).

CARACTÉRISTIQUE S TECHNIQUES

Taille des grains : jusqu'à 0,6 mm.
Adhésion : conforme à la norme NFT 30 608. pH : neutre.
Extrait sec : 80%.

MÉDIAS AUTORISÉS

Blocs de terre cuite, plaques de plâtre, enduit de ciment, vieille peinture, bois poncé, plâtre, béton, fibre de verre.

ANCIENS FONDS - MASTIC PRÊT À L'EMPLOI

2. INSTALLATION

PRÉPARATION DES SURFACES

Les supports doivent être propres, secs, durs et exempts de poussière et de toute trace d'huile de décoffrage. APPLICATION :

L'application se fait avec une ponceuse ou une spatule.

Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm en une seule couche.

3. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

La température d'application et de séchage doit être comprise entre 5°C et

35°C. Ne pas appliquer sur des substrats humides

4. CONSOMMATION ET SÉCHAGE

CONSOMMATION : Épaisseur environ 1,5 kg / m² / mm.

TEMPS DE SÉCHAGE : Dépend des conditions météorologiques, du type de substrat et de l'épaisseur de l'application.... En règle générale, pour une épaisseur de 5 mm, SEMIN AN-CIENS FONDS sèche entre 24 et 36 heures.

5. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.TER15.1872	Fourniture et pose de FONDS SEMIN ACIENS Coulis prêt à l'emploi Disponible en blanc cassé. Fabriqué à partir de résine d'émulsion, de carbonate de calcium, d'eau et de divers additifs. Utilisé pour le carrelage de surfaces intérieures/extérieures inégales. Grâce à sa formulation à base de résines résistantes à l'eau, il est particulièrement adapté aux pièces humides (cuisines, salles de bains, locaux techniques).	pc.	-
Dak.D.TER15.1872	1.5 kg.....	pc.	-
Dak.D.TER15.1873	5 kg.....	pc.	-