

# 2 EN 1 - PASTA IN STUCCO



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Peso (kg)	Colore	Pkg / Pallet
TER15-1889	2 en 1 - Stucco in pasta	25	Bianco	1 pz. / 33 pz.

### DESCRIZIONE

Rivestimento riempitivo lisciante. Finitura bianca, aspetto opaco e liscio, inodore, con bassa volatilità della polvere e facile da rimuovere.

### MATERIALE

Realizzato con acqua, carbonato di calcio, coadiuvanti e additivi vari. Densità 1,73, estratto secco 71%. La pasta è di colore bianco

### UTILIZZO

Stucco in pasta pronto all'uso. La sua formula è stata appositamente creata per la stuccatura e lisciatura su supporti grezzi e cartongesso. Questo prodotto può essere applicato manualmente, rullo o meccanicamente tramite pompa airless con sfera in acciaio (ugelli ideali 631 per la lisciatura o da 635 a 651 a seconda della potenza della macchina).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore del film : da 0 a 4 mm  
Classificazione antiincendio : A2-S1, d0.  
COV : < 1g/L.

### SUPPORTI AMMESSI

Ideale per rifinire e lisciare intonaco, piastrelle e cartongesso, lastre in calcestruzzo e prefabbricate. Verniciabile.

# 2 EN 1 - PASTA IN STUCCO

## 2. PRECAUZIONI D'USO

### SICUREZZA

- Ventilare la camera e mantenere una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura del prodotto.
- È consigliabile l'uso della mascherina quando si posa il prodotto
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

### INDICAZIONI

- Non applicare a temperature inferiori a +8°C e superiori ai 35°C e umidità superiore al 70%
- Non applicare su superfici ghiacciate o surriscaldate, sotto la pioggia o in pieno sole
- Non applicare su substrati umidi. Normative in vigore: EN 16-566: rivestimenti pittorici per interni e/o esterni.
- I supporti devono essere puliti, privi di polvere e di ogni traccia di anti-adesivi
- Applicare con spatola o frattazzo
- Non bagnare MAI i supporti prima della posa dello stucco
- NTF 36-005: Caratterizzazione dei prodotti vernicianti

## 3. CONSUMO ED ESSICCAZIONE

### CONSUMO

- Circa da 800 g. a 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mano

### TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Dalle 6 alle 12 ore, dipende dal supporto, dalle condizioni ambientali e dallo spessore applicato

## 4. TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE

### APPLICAZIONE MANUALE

- Con una lama da intonaco o con rullo monostrato

### APPLICAZIONE AIRLESS

- Il rivestimento può essere spruzzato con qualsiasi tipo di macchina adatta a spruzzare rivestimenti in 1 o 2 passate lisce. Si consiglia di rimuovere i filtri e di spruzzare a circa 60 cm. dal substrato.

### STRUMENTI

- Pompa airless con sfera in acciaio inox (ideale ugelli 631 per la lisciatura o da 635 a 651 a seconda della potenza della macchina utilizzata).
- Pulire gli attrezzi con acqua

## 5. STOCCAGGIO

18 mesi in confezione non aperta. Conservare in ambiente al riparo dal gelo.

## 6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1889	Fornitura e posa in opera di stucco riempitivo in pasta 2 in 1 Finitura dall'aspetto opaco e liscio, inodore, con bassa volatilità della polvere e facile da rimuovere. Disponibile nel colore bianco. Realizzato in carbonato di calcio, coadiuvanti e additivi vari. Fornito in secchio da 25 kg .....	pz.	-