

OSCAR - STUCCO PREMISCELATO



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Posa in Opera
3. Precauzioni d'uso
4. Consumo ed essiccazione
5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pkg / Pallet
TER15-1874	Oscar - Stucco premiscelato - 1,5 kg	1,5 kg	Bianco	16 pz.	256 pz.
TER15-1875	Oscar - Stucco premiscelato - 5 kg	5 kg	Bianco	1 pz.	88 pz.

MATERIALE

Realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco.

UTILIZZO

SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinare o lucide). A causa dell'elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativamente impermeabile e farà quindi risparmiare vernice. La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità dell'impasto: 1.9.
Granulometria: molto fine.
pH: 7.
Adesione: conforme a NFT 30 608

SUPPORTI AMMESSI

PARETI E SOFFITTI INTERNI:
Cartongesso, Calcestruzzo, Vecchia pittura, Legno levigato e verniciato, piastrelle in gesso, intonaco cementizio, Intonaco da sgrossatura a base di gesso
MURA ESTERNE:
Cemento liscio, Cemento galleggiante fine

OSCAR - STUCCO PREMISCELATO

2. POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

PRIMA DELLA POSA.

I supporti per interni devono essere conformi alla DTU 59.1, ovvero puliti, asciutti, spolverati, duri e privi di qualsiasi traccia di agente di separazione.

Su supporto troppo irregolare applicare preventivamente un intonaco sgrassatore.

Levigare, spazzolare e spolverare il cemento, cartongesso e piastrelle.

Lavare, risciacquare e applicare un primer sulle vecchie pitture.

APPLICAZIONE.

L'applicazione viene eseguita manualmente con uno strumento levigante o una spatola. Lo spessore massimo sarà di 1 mm per strato. Sbucciare e carteggiare se necessario prima che l'intonaco sia completamente asciugato. La pulizia degli attrezzi avviene semplicemente con acqua.

3. PRECAUZIONI D'USO

La temperatura durante l'applicazione e durante l'asciugatura deve essere compresa tra 8 e 35 ° C.

All'esterno, deve essere coperto. Non applicare su coperture plastiche. Non aggiungere antigelo, olio o solventi

4. CONSUMO ED ESSICAZIONE

CONSUMO: Circa 250gr/m².

TEMPO DI ESSICAZIONE: Da 4 a 8 ore circa a seconda dello spessore, del supporto e delle condizioni ambientali.

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER15.1874	Fornitura e posa in opera di stucco premiscelato SEMIN OSCAR realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco. SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinare o lucide). A causa dell'elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativamente impermeabile e farà quindi risparmiare vernice. La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi. Fornito in secchio da 1,5 kg.....	pz.	-
Dak.D.TER15.1875	Fornitura e posa in opera di stucco premiscelato SEMIN OSCAR realizzato con resina in emulsione, carbonato di calcio, acqua e additivi vari. Colore bianco. SEMIN OSCAR è uno stucco in pasta per lavori di finitura di interni ed esterni su pareti e soffitti. I supporti preparati con OSCAR saranno pronti per ricevere pitture di finitura di alta gamma (opache, satinare o lucide). A causa dell'elevata presenza di resina nella sua composizione, OSCAR, dopo la completa asciugatura, sarà relativamente impermeabile e farà quindi risparmiare vernice. La sua formulazione lo rende adatto anche per ambienti umidi. Fornito in secchio da 5 kg.....	pz.	-